


Термограмма печи полимеризации

от 15.01.2025



Name	Cure Index	Max. Temp.	10:00@200,0°C	15:00@180,0°C	30:00@160,0°C
Низ Начало (°C)	159	185,8	0,00	17,27	24,10
Верх начало (°C)	148	181,0	0,00	8,00	24,55
Низ центр (°C)	76	174,8	0,00	0,00	15,36
Верх Дальний (°C)	137	179,4	0,00	0,00	24,01
Низ дальний (°C)	95	175,1	0,00	0,00	18,58
Воздух центр (°C)	134	179,4	0,00	0,00	23,10